



INCOLAB SERVICES RUSSIA S.C.
COMMODITY SAMPLERS AND ANALYTICAL CHEMISTS

HEAD OFFICE AND LABORATORY:

25/2, litera A, ul. Novostroek
198152 St. Petersburg
Russia


Telephone: (812) 3206033
(812) 6034068
(812) 6034196
(812) 4071392
E-mail: inco@incolab.ru

Certificate of Assay
Сертификат испытаний

Date	/ Дата	:	The 17 th of December 2021	/	17 декабря 2021
Our ref.	/ Наш номер	:	2111543RUS		
Material	/ Материал	:	Wood pellets	/	Древесные гранулы
Marked as Ex	/ Маркировано как	:	(26.11.2021) Submitted sample from LLC "Timber Trans"	/	Предоставленный образец от ООО «Тимбер Транс»
Date of sample receiving / Дата получения образца		:	The 16 th of December 2021	/	16 декабря 2021

TOTAL MOISTURE Общая влага	:	6.3	%	EN 14774-1
ASH IN DRY Зола на сухое состояние	:	0.41	%	EN 14775
ASH AS RECEIVED Зола на рабочее состояние	:	0.38	%	
AVERAGE LENGTH Средняя длина	:	36.2	mm	EN 16127
MAX LENGTH Максимальная длина	:	13.9	mm	
DURABILITY Прочность	:	99.2	%	EN 15210-1

For and on behalf of,
INCOLAB SERVICES R.S.C





INCOLAB SERVICES RUSSIA S.C.
COMMODITY SAMPLERS AND ANALYTICAL CHEMISTS

HEAD OFFICE AND LABORATORY:
25/2, litera A, ul. Novostroek
198152 St. Petersburg
Russia

Telephone: (812) 3206033
(812) 6034068
(812) 6034196
(812) 4071392
E-mail: inco@incolab.ru

Certificate of Assay
Сертификат испытаний

Date	/ Дата	:	The 17 th of December 2021	/	17 декабря 2021
Our ref.	/ Наш номер	:	2112527RUS		
Material	/ Материал	:	Wood pellets	/	Древесные гранулы
Marked as	/ Маркировано как	:	(13.12.2021)		
Ex		:	Submitted sample from LLC	/	Предоставленный образец
		:	"Timber Trans"		от ООО «Тимбер Транс»
Date of sample receiving /		:	The 14 th of December 2021	/	14 декабря 2021
Дата получения образца					

TOTAL MOISTURE	:	7.0 %	EN 14774-1
Общая влага			
ASH IN DRY	:	0.41 %	EN 14775
Зола на сухое состояние			
ASH AS RECEIVED	:	0.38 %	
Зола на рабочее состояние			
AVERAGE LENGTH	:	28.9 mm	EN 16127
Средняя длина			
MAX LENGTH	:	11.3 mm	
Максимальная длина			
DURABILITY	:	99.2 %	EN 15210-1
Прочность			

