



INCOLAB SERVICES RUSSIA S.C.
COMMODITY SAMPLERS AND ANALYTICAL CHEMISTS

HEAD OFFICE AND LABORATORY:
25/2 ul. Novostroek
198152 St. Petersburg
Russia

Telephone: (812) 3206033/3206038
(812) 3208288
(495) 6457901
Telefax: (812) 3206005
(495) 6457901
E-mail: inco@incolab.ru

Certificate of Assay
Сертификат испытаний

Date	/ Дата	: The 28 th of July 2020	/ 28 июля 2020
Our ref.	/ Наш номер	: 2007611RUS	
Material	/ Материал	: Wood pellets	/ Древесные гранулы
Ex		: Submitted sample from LLC "S-Dok"	/ Предоставленный образец от ООО «С-ДОК»
Date of sample receiving / Дата получения образца		: The 27 th of July 2020	/ 27 июля 2020

TOTAL MOISTURE Общая влага	:	8.1 %	EN 14774-1
ASH IN DRY Зола на сухое состояние	:	0.3 %	EN 14775
ASH AS RECEIVED Зола на рабочее состояние	:	0.3 %	
VOLATILE MATTER IN DRY Выход летучих веществ на сухое состояние	:	84.1 %	EN 15148
VOLATILE MATTER AS RECEIVED Выход летучих веществ рабочее состояние	:	77.3 %	
GROSS CALORIFIC VALUE IN DRY Высшая теплота сгорания на сухое состояние	:	4866 kcal/kg	EN 14918
GROSS CALORIFIC VALUE AS RECEIVED Высшая теплота сгорания на рабочее состояние	:	4474 kcal/kg	
NET CALORIFIC VALUE AS RECEIVED Низшая теплота сгорания на рабочее состояние	:	4140 kcal/kg	
SULPHUR IN DRY Сера общая на сухое состояние	:	0.01 %	EN 15289
SULPHUR AS RECEIVED Сера общая на рабочее состояние	:	0.01 %	
DURABILITY Прочность	:	98.8 %	EN 15210-1
DUST CONTENT (- 3.15 mm) Содержание пыли	:	0.2 %	
AVERAGE LENGTH Длина	:	12.8 mm	EN 16127
BULK DENSITY Насыпная плотность	:	700 kg/m ³	ISO 3131

For and on behalf of
INCOLAB SERVICES R.S.C.

