

 segezha group	г. Сокол	АО «Сокольский ЦБК»	Отдел главного технолога	
	СТО 020-08-2021	Стандарт организации Лигносульфонаты технические порошкообразные	Версия 2	Страница 1

Приложение
к Приказу АО «Сокольский ЦБК»
от 18.06.2021 № 0123.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Лигносульфонаты технические порошкообразные

СТО 020-08-2021

	г. Сокол	АО «Сокольский ЦБК» Стандарт организации Лигносульфонаты технические порошкообразные	Отдел главного технолога
	СТО 020-08-2021		Версия 2 Страница 2

Настоящий нормативный документ является внутренним документом АО «Сокольский ЦБК», входящего в Группу компаний «Сегежа». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомочна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АО «Сокольский ЦБК» строго запрещается.

Информация о документе

Тип документа	Стандарт организации
Аннотация	Настоящий стандарт устанавливает требования к лигносульфонатам техническим порошкообразным производства АО «Сокольский ЦБК»
Срок первой проверки	2022 год
Периодичность проверки	3 года

РАЗРАБОТАН:

Отдел главного технолога

Белоглазова Елена Валентиновна

(наименование дивизиона или управления, структурного подразделения, Ф.И.О. разработавшего документ)

Введен взамен версии 1

	г. Сокол СТО 020-08-2021	АО «Сокольский ЦБК» Стандарт организации Лигносульфонаты технические порошкообразные	Отдел главного технолога Версия 2	Страница 3
---	--------------------------------	---	--------------------------------------	------------

Содержание

1. Область применения СТО.....	4
2. Ответственность за применение СТО.....	4
3. Цель документа.....	4
4. Нормативные документы.....	4
5. Термины и определения.	5
6. Области применения ЛСТП.....	5
7. Технические требования	5-6
8. Упаковка и маркировка.....	6
9. Требования безопасности.....	6
10 Правила приемки.....	6-7
11 Методы испытаний.....	7-13
12 Транспортирование и хранение.....	13
13 Гарантии изготовителя.....	14

 segezha group	г. Сокол СТО 020-08-2021	АО «Сокольский ЦБК» Стандарт организации Лигносульфонаты технические порошкообразные	Отдел главного технолога Версия 2	Страница 4
--	------------------------------------	---	--	------------

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТО

1.1 Настоящий стандарт распространяется на лигносульфонаты технические порошкообразные (ЛСТП), получаемые при производстве целлюлозы бисульфитным способом на натриевом основании из еловой древесины.
 1.2 Требования настоящего стандарта применяют в целлюлозном производстве АО «Сокольский ЦБК».

2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ

- 2.1 Стандарт предназначен для применения в структурных подразделениях:
 целлюлозное производство, ОТК и лаборатория, управление.
 2.2 Разработку Стандарта осуществляет отдел главного технолога.
 2.3 Стандарт организации подлежит пересмотру или корректировке по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 года.

3 ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА

- 3.1 Технические требования к ЛСТП.
 3.2 Методы испытаний ЛСТП.

4 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ТУ 13-0281036-029-94 Лигносульфонаты технические.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.


Правила перевозок автомобильным транспортом (Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 № 272).

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

5 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин/сокращение	Определение термина/ расшифровка сокращения
Лигносульфонаты технические	природные водорастворимые сульфопроизводные лигнина, которые образуются в процессе сульфитного (би СФИ) способа делигнификации древесины.
Лигносульфонат натрия	натриевая соль лигносульфоновой кислоты – основное вещество лигносульфонатов
Лигносульфонаты	легкосыпучий порошок от светлого до темно коричневого

	г. Сокол СТО 020-08-2021	АО «Сокольский ЦБК» Стандарт организации Лигносульфонаты технические порошкообразные	Отдел главного технолога Версия 2 Страница 5
---	--------------------------------	---	--

порошкообразные	цвета, получаемый путем максимального удаления влаги (высушивания) из жидких лигносульфонатов
Редуцирующие вещества (РВ)	суммарное количество всех сахаров (лактоза, мальтоза, глюкоза, фруктоза), участвующих в гидролизе крахмала и способных восстанавливать окись меди в закись меди в продуктах сахарного производства.
ЛСТП	сокращенное название лигносульфонатов технических порошкообразных
СТО	стандарт организации

6 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Лигносульфонаты технические порошкообразные применяются:

- в качестве реагента при флотации руд;
 - в качестве связующего материала при производстве формовочных и стержневых смесей при чугунном, стальном и цветном литье, как пенообразователь при кислотном травлении металла;
 - в качестве смазочных и смазочно-охлаждающих жидкостей в горячей объемной штамповке и ковке;
 - в качестве компонента в закалочных средах для термозакалки деталей из углеродистых и среднелегированных сталей;
 - как исходное сырье и диспергатор в производстве синтетических дубителей;
 - в качестве реагента для регулирования основных параметров буровых растворов для нефтяных и газовых скважин;
 - в качестве корректирующей добавки в производстве керамзитового гравия;
 - в качестве пластифицирующего и склеивающего материала в производстве гипсокартонных листов;
 - в качестве шлихтующего средства целлюлозосодержащих основ в текстильной промышленности;
 - в качестве обеспыливающего материала для обработки полотна дорог, транспортных выработках в шахте;
 - как диспергатор и стабилизатор суспензий в производстве химических средств защиты растений;
 - в качестве пластифицирующего материала при гранулировании технического углерода и пористых наполнителей из порошкообразных сыпучих материалов, шихт;
 - при агломерации руд черных металлов; в производстве оgneупоров, брикетировании;
 - для изготовления древесно-стружечных, древесно-волокнистых плит и фанеры.
- Основное применение ЛСТП- в цементной промышленности в качестве пластификатора цемента и бетона.

7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.1 Лигносульфонаты технические порошкообразные (ЛСТП) должны изготавляться по технологическому регламенту (руководству по эксплуатации) и соответствовать требованиям настоящего стандарта.

7.2 Исходным сырьем для производства ЛСТП служат лигносульфонаты технические жидкие, выработанные по ТУ 13-0281036-029-94.

7.3 Лигносульфонаты технические порошкообразные по физико-химическим показателям должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1

 segezha	г. Сокол	АО «Сокольский ЦБК»	Отдел главного технолога	
	СТО 020-08-2021	Стандарт организации Лигносульфонаты технические порошкообразные	Версия 2	Страница 6

Таблица 1

Наименование показателей	Норма	Метод испытаний
1. Массовая доля сухих веществ, %	96±2	п.11.1, п.11.2 настоящего СТО
2. Массовая доля основного вещества (лигносульфонат натрия или натриевая соль лигносульфоновой кислоты), % не менее	57,0	п.11.7 настоящего СТО
3. Массовая доля золы к массе сухих веществ, %, не более	20,0	п.11.3 настоящего СТО
4. Концентрация ионов водорода раствора лигносульфоната, ед. pH, не менее	4,5	п.11.4 настоящего СТО
5. Массовая доля редуцирующих веществ к массе сухих веществ, % не более	19,0	п.11.6 настоящего СТО
6. Влажность, %	4±2	
7. Внешний вид	Порошок светло коричневого цвета	

8 УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

8.1 Лигносульфонаты технические порошкообразные упаковываются в мягкие полипропиленовые контейнеры МКР (мягкий контейнер разовый).

8.2 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-96. На бумажной этикетке должны быть указаны следующие данные:

- наименование завода-изготовителя;
- название продукта;
- обозначение настоящего стандарта организации;
- масса нетто, масса брутто;
- номер партии и номер мешка;
- дата изготовления;
- манипуляционный знак «Беречь от влаги».

Данная этикетка вкладывается в карман мягкого контейнера. Допускается наклеивать на контейнеры этикетки с той-же маркировкой.

9 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 По степени воздействия на организм лигносульфонаты технические порошкообразные являются веществами малоопасными (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

9.2 ЛСТП не обладают кожно-резорбтивным, местно-раздражающим и аллергическим действием. Кумулятивные свойства не выявлены.

9.3 ЛСТП – горючее вещество, пожаро – и взрывобезопасны.

9.4 При производстве ЛСТП необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.1.005-88

 segezha group	г. Сокол	АО «Сокольский ЦБК»	Отдел главного технолога	
	СТО 020-08-2021	Стандарт организации Лигносульфонаты технические порошкообразные	Версия 2	Страница 7

9.5 Работникам, занятым изготовлением ЛСТП, необходимо применять спецодежду, спецобувь и СИЗы. Не курить, не принимать пищу и не пить в помещениях, где используется и хранится продукт. Защита органов дыхания – респиратор, маска или полумаска со сменными фильтрами.

9.6 К работе допускаются лица, старше 18 лет, прошедшие предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.

9.7 С целью исключения вредного воздействия ЛСТП на окружающую среду запрещается смыть продукт в поверхностные водоемы.

10 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

10.1 Лигносульфонаты технические порошкообразные принимаются партиями. За партию принимают количество продукции, выработанное в течении суток, однородное по показателям качества и оформленное одним документом о качестве (сертификатом качества).

10.2 Отбор проб

10.2.1 Пробу ЛСТП отбирают 1% от партии. Пробу отбирают в виде порошка не менее 0,3 кг. Пробу перемешивают и делят по диагонали на четыре треугольника. Порошок из любых двух противоположных треугольников отбрасывают, из оставшихся перемешивают.

10.2.2 Объединенную пробу ЛСТП упаковывают в полиэтиленовую пакеты или плотно закрывающиеся банки с указанием номера партии, даты изготовления.

Одну пробу берут для проведения испытаний, а другую хранят в течении 30 суток, опечатанной по ГОСТ 2517-85, на случай разногласий в оценке качества продукта.

10.3 Каждая поставляемая партия ЛСТП должна сопровождаться документом, удостоверяющим его качество и соответствие требованиям, настоящего СТО.

Документ должен содержать:

- наименование завода-изготовителя;
- наименование грузополучателя;
- название продукта;
- дату изготовления;
- номер партии;
- показатели качества продукта по проведенным испытаниям;
- номер настоящего СТО.

10.4 При получении неудовлетворительных результатов испытаний, хотя бы по одному из показателей качества, по нему проводят повторные испытания.

11 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

11.1 Определение массовой доли сухих веществ весовым методом

11.1.1 Применяемые аппаратура, материалы, реактивы:

- электрошкаф;
- эксикатор по ГОСТ 25336-82;
- весы лабораторные аналитические 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания до 200 г по ГОСТ Р 53228-2008;
- кальций хлористый безводный по ТУ 6-09-5077-87;
- тигли фарфоровые по ГОСТ 9147-80.

11.1.2 Проведение испытаний:

Испытуемые ЛСТП в количестве до 1 г взвешивают в фарфоровом тигле с точностью до 0,0002 г. Тигель с навеской ставят в сушильный шкаф и сушат до постоянной массы при 105°C. Затем тигель с навеской охлаждают в эксикаторе 30 мин и

 segezha	г. Сокол	АО «Сокольский ЦБК»	Отдел главного технолога	
	СТО 020-08-2021	Стандарт организации Лигносульфонаты технические порошкообразные	Версия 2	Страница 8

взвешивают.
Остаток сушат в сушильном шкафу до постоянной массы.

11.1.3 Обработка результатов

Массовая доля сухих веществ X в процентах вычисляют по формуле:

$$X = \frac{B + 100}{a}$$

где B – масса сухого остатка, г;

a – навеска лигносульфоната, взятого на анализ, г.

За результат испытаний принимается среднее арифметическое из двух определений, округленное до 0,1%. Допускаемое расхождение между анализами параллельных определений не должно превышать 0,5%.

11.2 Определение массовой доли сухих веществ экспресс-методом

11.2.1 Применяемые аппаратура, материалы, реактивы:

- прибор для ускоренного определения влажности OHAUS MB25.
- весы лабораторные аналитические 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания до 200 г по ГОСТ Р 53228-2008. убрали экскатор по ГОСТ 25336-82.

11.2.2 Проведение испытаний

Навеску в количестве не менее 0,5 г и не более 20 г равномерно распределяют тонким слоем по поверхности чашки.
Чашку с навеской ставят в прибор и выполняют измерение в соответствии с инструкцией к прибору.

Результат измерений выводят на дисплей прибора. Дополнительных расчетов не требуется.

11.3 Определение массовой доли золы

11.3.1 Применяемые аппаратура, материалы, реактивы:

- электрошкаф;
- весы лабораторные аналитические 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания до 200 г по ГОСТ Р 53228-2008;
- электропечь СНОЛ по ТУ 16 - ИЕВУ.681118.024-89;
- тигли фарфоровые по ГОСТ 9147-80;
- экскатор по ГОСТ 25336-82;
- кальций хлористый безводный по ТУ 6-09-5077-87.

11.3.2 Проведение испытаний

Тигель прокаливают в муфельной печи, при температуре $(775 \pm 25)^\circ\text{C}$ до постоянной массы, охлаждают, взвешивают с точностью до 0,0002 г. Навеску лигносульфоната в количестве до 1 г взвешивают с точностью до 0,0002 г. (массовую долю сухих веществ определяют в отдельной навеске по п.4.1 настоящих технических условий), помещают в сушильный шкаф при температуре $(100 \pm 5)^\circ\text{C}$ для удаления влаги. Тигель с подсушенным лигносульфонатом прокаливают в муфельной печи при температуре $(775 \pm 25)^\circ\text{C}$ не менее 3 часов. В золе не должно быть темных частиц. Если после 3-х часов прокаливания зола будет иметь темные частички, то ее смачивают 3-5 каплями 3%-ного раствора перекиси водорода, тигель ставят на включенную электроплитку. После испарения жидкости тигель с золой снова помещают в муфельную печь на 1 час.

Тигель с золой переносят в экскатор, охлаждают в течении 1 часа, взвешивают с точностью до 0,002 г. Озоление проводят до постоянной массы.

Тигель после проведения испытаний тщательно моют.

11.3.3 Обработка результатов

 segezha	г. Сокол	АО «Сокольский ЦБК»	Отдел главного технолога	
	СТО 020-08-2021	Стандарт организации Лигносульфонаты технические порошкообразные	Версия 2	Страница 9

Массовая доля золы X_1 в процентах вычисляют по формуле:

$$X_1 = \frac{B * 100}{a * X} * 100$$

где B – масса золы, г;
 a – масса навески лигносульфоната, взятого для анализа, г;
 X – массовая доля сухого вещества, %
 За результат испытаний принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, округленное до 0,1 %. Допускаемое расхождение между результатами параллельных определений не должно превышать 0,5 %.

11.4 Определение показателя концентрации водородных ионов (рН)

11.4.1 Применяемые аппараты, материалы, реактивы:

- иономер по ГОСТ 22261-94;
- весы лабораторные технические 3-4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания до 1 кг по ГОСТ Р53228-2008;
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709-87;
- стакан стеклянный вместимостью 50 см³, по ГОСТ 25336-82.

11.4.2 Проведение испытаний

100 г лигносульфоната взвешивают с точностью до 0,1 г, помещают в мерную колбу на 500 см³, растворяют в 200 см³ горячей дистиллированной воды. По охлаждении объем раствора доводят дистиллированной водой до метки, перемешивают.

Концентрация водородных ионов рН определяют при помощи иономера лабораторного типа в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору.

11.5 Приготовление раствора лигносульфонатов

11.5.1 Применяемые аппаратура, материалы, реактивы:

- весы лабораторные технические по ГОСТ Р53228-2008 3 или 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания до 1 кг;
- колбы мерные по ГОСТ 1770-74 вместимостью 500 см³, 100 см³, 50 см³;
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709-87

11.5.2 Проведение испытаний

- Разведение в 5 раз

Лигносульфонаты технические в количестве 100 г взвешивают с точностью до 0,01 г, помещают в мерную колбу вместимостью 500 см³, растворяют в 200 см³ горячей дистиллированной водой до метки и перемешивают (раствор I).

- Разведение в 25 раз

В мерную колбу вместимостью 500 см³ помещают 100 см³ раствора I. Объем раствора доводят дистиллированной водой до метки и перемешивают (раствор II).

- Разведение в 50 раз

Раствор III можно приготовить из I-го или II-го разведения.
 В мерную колбу вместимостью 100 см³ помещают 50 см³ раствора II. Объем раствора доводят дистиллированной водой до метки и перемешивают (раствор III).
 В мерную колбу вместимостью 100 см³ помещают 10 см³ раствора I. Объем раствора доводят дистиллированной водой до метки и перемешивают (раствор III).

11.6 Определение редуцирующих веществ эбулиостатическим методом

11.6.1 Применяемые аппаратура, материалы, реактивы:

- эбулиостат;
- электрическая плитка;
- колба коническая типа КН вместимостью 1000 по ГОСТ 25336-82;
- колба мерная вместимостью 100 см³, 200 см³ по ГОСТ 1770-74;
- пипетка вместимостью 1 см³, 2 см³, 50 см³, 5 см³ – 2 шт. по ГОСТ 29251-91;
- бюретка вместимостью 25 см³ по ГОСТ 29251-91;
- часы песочные на 2 минуты по ОСТ 251138-84;
- термометр (0 - 100)°С с ценой деления 1°С по ГОСТ 28498-90;
- весы лабораторные аналитические 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания до 200 г по ГОСТ Р 53228-2008;
- метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-79;
- калий – натрий виннокислый по ГОСТ 5845-79;
- натрия гидроокись по ГОСТ 4328-77;
- калий железистосинеродистый по ГОСТ 4207-75;
- Д- глюкоза по ГОСТ 6038-79;
- медь сернокислая, 5-ти водная по ГОСТ 4165-78.

11.6.2 Подготовка к испытанию

Раствор медного купороса должен содержать 10 г сернокислой меди и 0,04 г метиленового голубого в 1 дм³ раствора. Щелочной раствор виннокислого калия – натрия должен содержать 50 г виннокислого калия-натрия, 75 г гидроокиси натрия и 4 г железистосинеродистого калия в 1 дм³ раствора.

Для установления титра меднощелочного раствора берут чистую глюкозу, перекристаллизованную из этилового спирта и высушеннюю до постоянной массы с погрешностью до 0,0002 г. 0,1 г раствора в дистиллированной воде, объем раствора доводят в мерной колбе до 100 см³.

После хорошего перемешивания раствором заполняют бюретку, предварительно сполоснув её этим же раствором. Затем проводят не менее трех титрований.

$$T = C \times V$$

где T - титр меднощелочного раствора по глюкозе, мг;

V - объем раствора глюкозы, израсходованного на титрование, см³;

C - концентрация раствора глюкозы.

Допускаемые расхождения между двумя параллельными определениями не должны превышать ±1,5 % отн. Для лигносульфонатов жидких 50 см³ раствора II помещают в мерную колбу 100 см³, объем раствора доводят дистиллированной водой до метки и перемешивают. В 1 см³ содержится 0,02 г лигносульфоната.

Для лигносульфонатов порошковых 50 см³ раствора II (п.11.4.6 настоящего стандарта) помещают в мерную колбу вместимостью 200 см³, объем раствора доводят дистиллированной водой до метки и перемешивают (раствор IV). В 1 см³ раствора IV содержится 0,01 г лигносульфоната.

11.6.3 Проведение испытаний

В зависимости от интенсивности окраски анализируемого раствора и от содержания в нем редуцирующих веществ применяют 1-й или 2-й вариант титрования.

1-й вариант

Для светлых растворов, содержащих 0,13-0,05 % редуцирующих веществ.

Во внутренний сосуд 1 эбулиостата помещают 5 см³ раствора медного купороса и 5 см³ щелочного раствора виннокислого калия-натрия и перемешивают. Одновременно во внешнем сосуде 2 эбулиостата, представляющим собой широкогорлую коническую емкость 750-1000 см³, нагревают до кипения 250-300 см³ воды. Когда вода в сосуде закипит, в него на пробке вставляют сосуд 1 со смесью раствора. Избыточны пар из внутреннего сосуда уходит через отверстие 3, находящегося на его шейке. Для регулирования давления внутри внешнего сосуда служит резиновый клапан 4 с зажимом.

 segezha	г. Сокол	АО «Сокольский ЦБК»	Отдел главного технолога	
	СТО 020-08-2021	Стандарт организации Лигносульфонаты технические порошкообразные	Версия 2	Страница 11

Сначала делают ориентировочное определение, а затем окончательное. При ориентировочном определении анализируемый раствор прибавляют к 10 см³ меднощелочного раствора, находящегося в эбулиостате, по каплям со скоростью 1 капля в 1-2 с до появления желтой окраски реагирующей жидкости и замечают количество анализируемого раствора, пошедшего на титрование. Затем делают окончательное определение. К новым 10 см³ меднощелочного раствора в эбулиостате прибавляют сразу определение. К новым 10 см³ меднощелочного раствора в эбулиостате прибавляют сразу около 80-90% того количества анализируемого раствора, которое пошло на ориентировочное определение и с момента начала пробулькивания пара ждем 2 минуты. Затем ведут дотитровывание, прибавляя анализируемый раствор со скоростью 1 капля за 6-7 с, до появления желтой окраски от 1 капли анализируемого раствора.

11.6.4 Обработка результатов

Содержание редуцирующих веществ к массе сухих веществ в процентах (X₂) вычисляют по формуле:

$$X_2 = \frac{T * n * 100 * 100}{V * X * 1000} = \frac{10 * T * 50}{V * X}$$

где Т – титр меднощелочного раствора по глюкозе, мг;
 V – объем раствора испытуемого лигносульфоната (раствор III или IV), пошедший на титрование, см³;

П - степень разбавления технических лигносульфонатов. Для раствора III п=50, для раствора IV п=100.

X – содержание сухих веществ в лигносульфонатах, %.

За результат испытания принимается среднее арифметическое двух параллельных определений, округление до 0,1 %.

Допустимое расхождение между параллельных определений не должно превышать 0,5%.

11.6.5 2-й вариант

Для темных растворов и растворов, содержащих редуцирующих веществ менее 0,05%.

Готовят раствор глюкозы по п. 4.6.2. Полученным раствором заполняют бюретку.

В сосуд 2 наливают воду и ставят на электрическую плитку. Когда вода закипает, в сосуд 1 вливают 5 см³ раствора медного купороса и 5 см³ щелочного раствора виннокислого калия-натрия. После перемешивания жидкости в эбулиостате к ней добавляют 5 см³ анализируемого раствора, имеющего концентрацию редуцирующих веществ менее 0,05 % или 1-2 см³ темного анализируемого раствора. Затем к жидкости в эбулиостате добавляют такой объем раствора из бюретки, чтобы на дотитрование после 2 минут кипения оставалось не более 1 см³, для этого проводят предварительный анализ.

После перемешивания жидкости эбулиостат 1 вставляют в сосуд 2, закрывают его пробкой, надетой на кончик бюретки с раствором глюкозы известной концентрации, и как только пар станет пробулькивать через жидкость, выдерживают 2 минуты и ведут дотитрование, прибавляя раствор глюкозы со скоростью 1 капля за 6-7 секунд до появления желтой окраски.

По бюретке определяют раствор глюкозы, израсходованной на титрование.

11.6.6 Обработка результатов

Концентрация редуцирующих веществ в анализируемом растворе в процентах (X₃) в перерасчете на глюкозу вычисляют по формуле:

$$X_3 = \frac{(T - C * V) * 100 * n * 100}{a * 1000 * X} = \frac{(T - CV) * n * 10}{a * X}$$

где X₃ – концентрация редуцирующих веществ в анализируемом растворе, %;
 Т – титр меднощелочного раствора по глюкозе, мг;

 segezha group	г. Сокол СТО 020-08-2021	АО «Сокольский ЦБК» Стандарт организации Лигносульфонаты технические порошкообразные	Отдел главного технолога Версия 2	Страница 12
--	--------------------------------	---	--------------------------------------	-------------

С - концентрация глюкозы в растворе, которым вели титрование, мг/см³;
 V – объем раствора глюкозы, израсходованного на титрование, см³;
 а – объем исследуемого раствора, взятого на анализ, см³;
 X – содержание сухих веществ в лигносульфонатах, %;
 П – степень разбавления лигносульфонатов технических.

11.7 Определение массовой доли основного вещества

11.7.1 Основное вещество лигносульфонатов – натриевые соли лигносульфоновой кислоты

11.7.2 Массовую долю основного вещества определяют расчетным методом, вычитая из массы сухого вещества лигносульфоната массу минеральных и редуцирующих веществ, используя формулу, %

$$X_{\text{о.в.}} = X_{\text{с.в.}} - (X_{\text{з.}} + X_{\text{рв}}) * \frac{X_{\text{с.в.}}}{100}$$

где: X_{с.в.} – массовая доля сухого вещества, %;
 X_{з.} – массовая золя золы, % от сухого вещества;
 X_{рв} – массовая доля редуцирующих веществ, % от сухого вещества.

11.7.3 Массовая доля сухого вещества, массовая доля золы, содержание РВ определяется по вышеописанным методикам.

11.8 Определение насыпной плотности

11.8.1 Применяемые аппаратура, материалы, реактивы:

- весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 3-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 1 кг;
 - цилиндр мерный вместимостью 100 см³, по ГОСТ 1770-74.

11.8.2 Проведение испытаний

Лигносульфонат помещают в чашку, затем порошок пересыпают в предварительно взвешенный измерительный цилиндр (результат взвешивания в граммах записывают с точностью до второго десятичного знака).

Избыток порошка снимается линейкой и цилиндр взвешивают (результат в граммах записывают с точностью до второго десятичного знака). Во время проведения определения поверхность на которой проводится анализ не должна подвергаться толчкам и вибрации.

11.8.3 Обработка результатов

Насыпную плотность (Хп) в кг/м³ вычисляют по формуле:

$$X_{\text{п.}} = \frac{(m_2 - m_1)}{V} * 1000$$

где m₁ – масса пустого цилиндра, г;

m₂ – масса цилиндра с лигносульфонатом, г;

V – объем цилиндра, см³.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений. Относительное расхождение между которыми не превышает допустимое расхождение, равное 5 % при доверительной вероятности Р = 0,95.

 segezha group	г. Сокол	АО «Сокольский ЦБК» Стандарт организации Лигносульфонаты технические порошкообразные	Отдел главного технолога	
	СТО 020-08-2021		Версия 2	Страница 13

12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

12.1 Транспортирование автомобильным транспортом - в соответствии с «Правилами перевозок автомобильным транспортом» (Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 № 272).

Транспортирование груза железнодорожным транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами перевозок железнодорожным транспортом грузов в специализированных контейнерах» (утв. Приказом МПС РФ от 18.06.2003 № 31).

ЛСТП не классифицируются как опасный груз по ГОСТ 19433-88.

12.2 Лигносульфонаты технические порошкообразные должны транспортироваться и храниться в условиях, предупреждающих увлажнение продукта.

13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие ЛСТП техническим требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения ЛСТП – 1 год со дня изготовления.

По согласованию с потребителем допускается использование ЛСТП по истечении гарантийного срока при условии сохранения показателей качества в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

